

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

PANAVIA V5 PASTE BROWN A4 4.6ml

Pret:

833,09 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Panavia V5 este cel mai rezistent ciment de pe piață, patentat de către Kuraray. Acesta este disponibil în 5 nuanțe, chiar și pentru cele mai exigente cerințe estetice.

Pe lângă puterea de adeziune la hidroxiapatită, monomerul original MDP are aderență sporită la metale și zirconiu.

Ușor de aplicat, având priza rapidă și este foarte ușor de curățat.

Mod de utilizare :

1. Sablați / abrazați interiorul lucrării protetice și aplicați primer-ul Clearfil Ceramic Primer Plus);
2. Se aplică adezivul pe dinte;
3. Se aplică cimentul Panavia V5 direct pe seringă. Datorită seringii cu vârfuri de automixare, procedura se simplifică, devenind rapidă, eficientă și precisă. Excesul de ciment se poate curăța foarte ușor în câteva secunde.
4. Se fotopolimerizează cimentul pentru a se realiza sigilarea durabilă.

Indicații clinice :

- Cimentare inlays-onlays, punți și coroane;
- Cimentare fațete;

D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Cimentare restaurări protetice pe implant sau schelet metalic;**
- **Cimentare pivoți, DCR-uri, RCR-uri;**
- **Cimentare restaurări amalgam.**

Date Tehnice :

- **Umplutură anorganică : 61 gew% (38 vol%);**
- **Rezistență la îndoire : 127 MPa;**
- **Modul de elasticitate : 6.3 GPa;**
- **Rezistență la compresie : 310 MPa;**
- **Absorbție apă : 21 μ g/mm³;**
- **Radio-Opacitate : 180% AL;**
- **Eliberare fluor (28 zile): 58 μ g/g;**
- **Timp de lucru (23 grade C): 2 min.;**

Prezentare :

Seringă 8.1g (4.6ml) + 20 vârfuri aplicatoare.